

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	DUREZA Shore A	RESISTENCIA TENSION psia	ELONGACION MAXIMA (%)	RANGO TEMPERATURA (°C)
Empaque de Uso Industrial	60-65	600	400	85
Hule de Uso General (SBR)	60-65	600	400	60
Empaque Rojo	60-65	600	400	55
Empaque Nitrilo Grado T (D 60-65)	60-65	1500	500	95
Empaque Nitrilo Grado T (D 70-75)	70-75	1500	350	95
Esponja Roja y Negra				60
Esponja de Neopreno D 40-45	40-45	700	500	90
Empaque de Neopreno D 60-65 (G-2)	60-65	600	350	90
Empaque de Neopreno D 60-65	60-65	1000	350	90
Empaque de Neopreno D 70-75	70-75	1000	300	90
Empaque de Neopreno D 80-85	80-85	1500	150	90
Empaque Sanitario de Neopreno D 40-45	40-45	700	500	90
Empaque Sanitario de Neopreno D 60-65	60-65	700	300	90
Empaque Natural Ambar (Pure Gum)	40-45	2500	750	45
Empaque de Corcho Neopreno				80
Empaque de Corcho Nitrilo				80
Empaque de Silicón	60-65	900	700	170
Empaque Grado Químico	60-65	1500	400	130
Empaque para Alta Abrasión	70	2500	380	55
Empaque EPDM	60-65	1300	450	120
Empaque de Viton	70	1900	350	240

<b>RESISTENCIA QUIMICA</b>						
<b>PRODUCTO</b>	<b>HIDROCARBUROS ALIFATICOS</b>	<b>HIDROCARBUROS AROMATICOS</b>	<b>ACEITES LUBRICANTES</b>	<b>INTEMPERIE</b>	<b>OZONO</b>	<b>ACIDOS DILUIDOS</b>
Empaque de Uso Industrial	Buena	Mala	Buena	Buena	Mala	Buena
Hule de Uso General (SBR)	Mala	Mala	Mala	Regular	Mala	Regular
Empaque Rojo	Mala	Mala	Mala	Regular	Mala	Regular
Empaque Nitrilo Grado T (D 60-65)	Excelente	Buena	Excelente	Buena	Regular	Buena
Empaque Nitrilo Grado T (D 70-75)	Excelente	Buena	Excelente	Buena	Regular	Buena
Esponja Roja y Negra	Mala	Mala	Mala	Regular	Mala	Regular
Esponja de Neopreno D 40-45	Buena	Mala	Buena	Excelente	Buena	Excelente
Empaque de Neopreno D 60-65 (G-2)	Buena	Mala	Buena	Excelente	Buena	Excelente
Empaque de Neopreno D 60-65	Buena	Mala	Buena	Excelente	Buena	Excelente
Empaque de Neopreno D 70-75	Buena	Mala	Buena	Excelente	Buena	Excelente
Empaque de Neopreno D 80-85	Buena	Mala	Buena	Excelente	Buena	Excelente
Empaque Sanitario de Neopreno D 40-45	Buena	Mala	Buena	Buena	Buena	Excelente
Empaque Sanitario de Neopreno D 60-65	Buena	Mala	Buena	Buena	Buena	Excelente
Empaque Natural Ambar (Pure Gum)	Mala	Mala	Mala	Regular	Mala	Buena
Empaque de Corcho Neopreno	Buena	Mala	Buena	Buena	Regular	
Empaque de Corcho Nitrilo	Buena	Mala	Buena	Buena	Regular	
Empaque de Silicón	Buena	Regular	Buena	Excelente	Excelente	Excelente
Empaque Grado Químico	Buena	Mala	Mala	Excelente	Excelente	Excelente
Empaque para Alta Abrasión	Mala	Mala	Regular	Buena	Mala	Regular
Empaque EPDM	Mala	Mala	Mala	Excelente	Excelente	Buena
Empaque de Viton	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

## RESISTENCIA QUIMICA

PRODUCTO	ÁCIDOS CONCENTRADOS
Empaque de Uso Industrial	Mala
Hule de Uso General (SBR)	Mala
Empaque Rojo	Mala
Empaque Nitrilo Grado T (D 60-65)	Mala
Empaque Nitrilo Grado T (D 70-75)	Mala
Esponja Roja y Negra	Mala
Esponja de Neopreno D 40-45	Regular
Empaque de Neopreno D 60-65 (G-2)	Regular
Empaque de Neopreno D 60-65	Regular
Empaque de Neopreno D 70-75	Regular
Empaque de Neopreno D 80-85	Regular
Empaque Sanitario de Neopreno D 40-45	Regular
Empaque Sanitario de Neopreno D 60-65	Regular
Empaque Natural Ambar (Pure Gum)	Regular
Empaque de Corcho Neopreno	
Empaque de Corcho Nitrilo	
Empaque de Silicón	
Empaque Grado Químico	Excelente
Empaque para Alta Abrasión	Mala
Empaque EPDM	Regular
Empaque de Viton	Excelente